

Boletim Técnico

BOPP BRANCO FOSCO 6060 A 730

Composição

Frontal

Filme de Bopp Branco Fosco com Tratamento Corona – $42 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $60\mu \pm 10\%$

Protetor

Papel Glassine Siliconizado $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $50\mu \pm 10\%$

Adesivo

(A730) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão desenvolvido para aplicações em baixas temperaturas.

Gramatura - Total

$128 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Espessura - Total

$137\mu \pm 10\%$

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação e marcação para baixas temperaturas.

Impressão

Não recomendado.

Pós Impressão

Impressora Térmica com Ribbon.

Observações

Não aconselhável para impressão com tinta.

Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -40°C à 80°C Aplicação: Acima de 0°C

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

