

Boletim Técnico

BOPP TRANSPARENTE 5160 A 520

Composição

Frontal

Filme de Bopp Transparente com Tratamento Top Coating – $46 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $50\mu \pm 10\%$

Protetor

Papel Glassine Siliconizado $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $50\mu \pm 10\%$

Adesivo

(A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão.

Gramatura - Total

$126 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Espessura - Total

$120\mu \pm 10\%$

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

Impressão

Flexográfica e Rotogravura.

Pós Impressão

Não recomendado.

Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

