

# Boletim Técnico

## BRANCO FOSCO 6360 A 520

### Composição

#### Frontal

Papel Branco Fosco – 56 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
– 73μ ± 10%

#### Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
– 50μ ± 10%

#### Adesivo

(A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão.

#### Gramatura - Total

134 g/m<sup>2</sup> ± 10%

#### Espessura - Total

141μ ± 10%

### Aplicação

#### Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual, automática, precificação por balanças eletrônica ou etiquetadores.

#### Impressão

Flexográfica e Tipográfica (Batida).

#### Pós Impressão

Não recomendado.

#### Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

#### Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

#### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

