

Boletim Técnico

BOPP BRANCO FOSCO 6050 A 730

Composição

Frontal

Filme de Bopp Branco Fosco com Tratamento Corona – $42 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $55\mu \pm 10$

Protetor

Papel Glassine Siliconizado $50 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $42\mu \pm 10\%$

Adesivo

(A730) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e adesão, ótimo desempenho em substratos de difícil ancoragem (Plásticos e Corrugados) e aplicações em baixas temperaturas.

Gramatura - Total

$118 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Espessura - Total

$123\mu \pm 10\%$

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação e marcação para baixas temperaturas.

Impressão

Não recomendado.

Pós Impressão

Impressora Térmica com Ribbon.

Observações

Fazer testes antes de qualquer aplicação. O ribbon utilizado deve ser testado e adequado ao material.

Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -40°C à 80°C Aplicação: Acima de 0°C .

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;

Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.