

## Boletim Técnico

### BOPP BRANCO FOSCO 6060 A 730

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Branco Fosco com Tratamento Corona –  $42 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$  –  $55\mu \pm 10\%$

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado  $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$  –  $50\mu \pm 10\%$

##### Adesivo

(A730) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e adesão, ótimo desempenho em substratos de difícil ancoragem (Plásticos e Corrugados) e aplicações em baixas temperaturas.

##### Gramatura - Total

$128 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

##### Espessura - Total

$131\mu \pm 10\%$

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação e marcação para baixas temperaturas.

##### Impressão

Não recomendado.

##### Pós Impressão

Impressora Térmica com Ribbon.

##### Observações

Não aconselhável para impressão com tinta.

##### Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação. O ribbon utilizado deve ser testado e adequado ao material.

##### Temperatura

Serviço:  $-40^\circ\text{C}$  à  $80^\circ\text{C}$  Aplicação: Acima de  $0^\circ\text{C}$

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete; Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.