

Boletim Técnico

BOPP BRANCO FOSCO 6060 RW10

Composição

Frontal

Filme de Bopp Branco Fosco com Tratamento Corona – $42 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $60\mu \pm 10\%$

Protetor

Papel Glassine Siliconizado $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ – $50\mu \pm 10\%$

Adesivo

(RW 10) Adesivo removível de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão.

Gramatura - Total

$112 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Espessura - Total

$115\mu \pm 10\%$

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação e marcação que necessite de remoção sem deixar resíduos.

Impressão

Não recomendado.

Pós Impressão

Impressora Térmica com Ribbon.

Observações

Não aconselhável para impressão com tinta.

Recomendações

Não recomendado para aplicações em substratos acrílicos. O ribbon utilizado deve ser testado e adequado ao material. É necessário realizar testes de aplicação/remoção para aprovação do material no cliente final. Não garantimos a funcionalidade do material em aplicações específicas devido a grande variedade de superfícies/substratos. Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete; Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.