

## Boletim Técnico

### BOPP MATE 7560 A 530

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Mate com Tratamento Top Coating  
– 45 g/m<sup>2</sup> ± 10% – 60µ ± 10%

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
– 50µ ± 10%

##### Adesivo

(A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados.

##### Gramatura - Total

126 g/m<sup>2</sup> ± 10%

##### Espessura - Total

131µ ± 10%

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação, automação para rotulagem manual e automática.

##### Impressão

Flexográfica e Rotogravura.

##### Pós Impressão

Impressora Térmica com Ribbon e Matricial.

##### Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material. Não indicamos que o material seja dobrado em remalina (frontal com frontal) para não ocorrer bloqueio e dificultar o uso do produto.

##### Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

##### Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;  
Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;  
Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;  
Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.  
Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.  
Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.  
Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.