

## Boletim Técnico

### BOPP METALIZADO CR 5060 A 520

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Transparente com Tratamento Corona –  $45 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$  –  $50\mu \pm 10\%$

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado  $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$   
–  $50\mu \pm 10\%$

##### Adesivo

(A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão.

##### Gramatura - Total

$125 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

##### Espessura - Total

$120\mu \pm 10\%$

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

##### Impressão

Para impressões com tinta base água, solvente e U.V. é necessário que a impressora seja equipada com tratador corona online.

##### Pós Impressão

Para utilização com ribbon é necessário que a impressora seja equipada com tratador corona online. É necessário testar o ribbon a utilizar e homologar o produto antes da compra.

##### Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material.

##### Recomendações

Não garantimos outras aplicações não seguindo as orientações deste Boletim Técnico.

##### Temperatura

Serviço:  $-10^\circ\text{C}$  à  $80^\circ\text{C}$  Aplicação: Acima de  $10^\circ\text{C}$

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete; Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.