

## Boletim Técnico

### BOPP METALIZADO PR 5160 A 520

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Metalizado com Primer – 45 g/m<sup>2</sup>  
± 10% – 50μ ± 10%

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
– 50μ ± 10%

##### Adesivo

(A520) Adesivo permanente de copolímero  
acrílico em emulsão, sensível a pressão.

##### Gramatura - Total

125 g/m<sup>2</sup> ± 10%

##### Espessura - Total

120μ ± 10%

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem  
manual e automática.

##### Impressão

Flexográfica e Rotogravura.

##### Pós Impressão

Não recomendado.

##### Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao  
material. Não recomendamos que esse adesivo  
seja aplicado em substratos com umidade, pois  
o mesmo em contato com umidade sofre  
corrosão, danificando a cobertura metalizada.

##### Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

##### Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos  
ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;  
Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.