

## Boletim Técnico

### BOPP METALIZADO PR 5160 A 730

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Metalizado com Primer –  
45 g/m<sup>2</sup> ± 10% – 50μ ± 10%

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
– 50μ ± 10%

##### Adesivo

(A730) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e adesão, ótimo desempenho em substratos de difícil ancoragem (Plásticos e Corrugados) e aplicações em baixas temperaturas.

##### Gramatura - Total

131 g/m<sup>2</sup> ± 10%

##### Espessura - Total

126μ ± 10%

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

##### Impressão

Flexográfica e Rotogravura.

##### Pós Impressão

Não recomendado.

##### Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material. Não recomendamos que esse adesivo seja aplicado em substratos com umidade, pois o mesmo em contato com umidade sofre corrosão, danificando a cobertura metalizada.

##### Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

##### Temperatura

Serviço: - 40°C à 80°C Aplicação: Acima de 0°C

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;

Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.