

## Boletim Técnico

### BOPP PEROLADO 6660 A 530

#### Composição

##### Frontal

Filme de Bopp Perolado com Tratamento Top Coating –  $42 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$  –  $55\mu \pm 10\%$

##### Protetor

Papel Glassine Siliconizado  $60 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$  –  $50\mu \pm 10\%$

##### Adesivo

(A530) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão com alto tack e ótimo desempenho em corrugados.

##### Gramatura - Total

$123 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

##### Espessura - Total

$126\mu \pm 10\%$

#### Aplicação

##### Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

##### Impressão

Flexográfica e Rotogravura.

##### Pós Impressão

Não recomendado.

##### Observações

A tinta utilizada deve ser testada e adequada ao material. Não indicamos que o material seja dobrado em remalina (frontal com frontal) para não ocorrer bloqueio e dificultar o uso do produto.

##### Recomendações

Fazer teste antes de qualquer aplicação.

##### Temperatura

Serviço:  $-10^\circ\text{C}$  à  $80^\circ\text{C}$  Aplicação: Acima de  $10^\circ\text{C}$

##### Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

#### Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;

Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

#### Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.