

Boletim Técnico

COUCHÉ 8060 B 530

Composição

Frontal

Papel Couché – 80 g/m² ± 10% – 72μ ± 10%

Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m² ± 10%
– 52μ ± 10%

Adesivo

(B530) Adesivo hot melt permanente indicado para plásticos, vidros, metais, madeira (sem verniz).

Gramatura - Total

161g/m² ± 10%

Espessura - Total

145μ ± 10%

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação, decoração, rotulagem manual e automática.

Impressão

Flexográfica e Tipográfica (Batida), Offset, Rotogravura, Rotativa e Serigrafia.

Pós Impressão

Não recomendado.

Observações

O material não é recomendado para cortes em folhas ou tiras.

Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -4°C à 60°C Aplicação: Acima de 10°C

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete;

Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.