

Boletim Técnico

DUPLO USO COUCHÉ 8060 A 520

Composição

Frontal

Papel Couché – 78g/m² ± 10% – 72μ ± 10%

Protetor 1

Papel Glassine Silicizado 60 g/m² ± 10%
– 50μ ± 10%

Protetor 2

Papel Glassine Silicizado 60 g/m² ± 10%
– 50μ ± 10%

Adesivo

(A520) Adesivo permanente de copolímero acrílico em emulsão, sensível a pressão.

Gramatura - Total

238 g/m² ± 10%

Espessura - Total

212μ ± 10%

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação de duplo uso para identificação e endereçamento.

Impressão

Flexográfica e Tipográfica (Batida).

Pós Impressão

Observações

Recomendações

Fazer testes antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -10°C à 80°C Aplicação: Acima de 10°C

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete; Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.