

Boletim Técnico

TÉRMICO 7560 B 520

Composição

Frontal

Papel Térmico com proteção – 75 g/m² ± 10% – 78μ ± 10%

Protetor

Papel Glassine Siliconizado 60 g/m² ± 10% – 52μ ± 10%

Adesivo

Adesivo hot melt permanente indicado para plásticos, vidros, metais, madeira sem (verniz).

Gramatura - Total

151 g/m² ± 10%

Espessura - Total

146μ ± 10%

Aplicação

Utilização

Etiquetas de identificação, marcação, código de barras, etc.

Impressão

Flexográfica e Offset..

Pós Impressão

Balança eletrônica e impressora térmica direta.

Garantia

Seis meses considerando a data de emissão da NF e quando estocado na embalagem original, em local seco e longe de fontes de calor.

Recomendações

Fazer teste antes de qualquer aplicação.

Temperatura

Serviço: -4°C à 60°C Aplicação: Acima de 10°C.

Método de Avaliação

Utilizamos como parâmetros os procedimentos ABNT NBR 15394:2015

Recomendações para armazenamento

Manter o material na embalagem original mesmo quando da utilização parcial;

Manter em local seco e fresco, longe de fontes de calor com distância mínima de 20cm da parede e sobre paletes;

Empilhamento máximo de um metro e manter o eixo do núcleo perpendicular ao chão ou no caso de folhas 80 pacotes no palete; Todo material faturado acompanha ficha de cuidados especiais com informações complementares a este.

Informações gerais

As informações citadas nessa ficha técnica são oferecidas somente como referência, disponibilizamos amostras para testes e aprovações preliminares não garantindo o uso final dos mesmos por aplicações incorretas ou aplicações de risco.

Os materiais devem ser aplicados em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldante.

Nenhum vendedor ou representante está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrário ao expresso neste documento.

Nos reservamos o direito de fazer modificações e melhorias neste documento sem prévio aviso.